

Technisches Merkblatt

Trassnaturstein-Verlegemörtel

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel mit Trassanteil

Anwendungsbereiche:

- für Wand und Boden
- zum Verlegen von nicht durchscheinenden, verfärbungsfreien Natursteinen
- Verlegung im Dickbett

Technische Daten:

- Trassnaturstein-Verlegemörtel NM III >10 N/mm²
- Anmachwasser für 25 kg ca. 3,5 – 4,5 Liter
- Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde
- Schichtdicke 10 - 35 mm
- Brandverhaltensklasse A1
- Druckfestigkeit \geq 10,0 N/mm²

Eigenschaften:

- witterungsbeständig
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- gute Flankenhaftung
- frostbeständig
- atmungsaktiv
- Verminderung der Gefahr von Ausblühungen und Fleckenbildungen bei Natursteinen

Materialbasis:

- Werk trockenmörtel entsprechend der DIN 18580 MG IIA/EN 998-2,
- genormte Bindemittel
- Zement - DIN EN 197-1
- Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
- Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 12620

Materialverbrauch:

- 25kg Trassnaturstein-Verlegemörtel ergibt ca. 13,75 l Frischmörtel
- Materialbedarf pro mm Schichtdicke 1,7kg / m²

Verarbeitung:

- Trassnaturstein-Verlegemörtel in angegebener Wassermenge einstreuen und ca. 4-5 Minuten im Zwangs- oder Freifallmischer mischen
- Der Mörtel ist innerhalb von 1-2 Stunden zu verarbeiten
- Von weiteren Wasserzugaben ist abzusehen, da dies sonst zu Farbunterschieden führen kann
- Es dürfen keine Zuschläge oder Zusätze beigegeben werden

Nachbehandlung:

- die frische Verfübung muss vor Frost, Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden
- die fertige Arbeit in den ersten Tagen vor Schlagregen schützen

Lagerung:

- Witterungsgeschützt
- Kühl und trocken lagern, am besten auf Holzrost
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen
- Chromatarm gemäß Richtlinie 2003 / 53 / EG, GISCODE ZP1

Haltbarkeit:

- 12 Monate ab Produktionsdatum





STEBAH

Stebah GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 4b
28816 Stuhr

T 0421 87 86 79 04

F 0421 87 18 96 94

E Info@stebah.de

W www.stebah.de

Entsorgung:

- Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bauschutt entsorgen

Hinweise:

- die technischen Daten beziehen sich auf + 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit (höhere Temperaturen verkürzen, tiefere verlängern sie)
- nicht bei Temperaturen über 25°C und unter 5°C verarbeiten
- das Produkt enthält Zement und reagiert deshalb im feuchten Zustand alkalisch
- Berührung mit Augen und Haut vermeiden
- bei Berührung sofort gründlich mit Wasser ab/ausspülen und einen Arzt konsultieren
- bei Verschlucken sofort den Mund gründlich mit Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen, Verpackung oder Etikett vorzeigen
- geeignete Schutzhandschuhe und Kleidung tragen
- das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden
- Fugenmörtel ist nicht schlämmbar
- es gelten die Anforderungen der DIN EN 998-2 und DIN 18580

Gebindegröße: 25 kg (Sack)

Palettierung: 42 Sack à 25 kg

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zu Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand September 2019